



MARSTON *free* Universal-Dichtung

Stand: Februar 22

Dauerplastische, sehr adhäsive Dichtmasse. Aufgrund seiner ausgezeichneten thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit, eignet sich MARSTON free Universal-Dichtung besonders für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen.

Enthält keine Isocyanate. Ohne Kennzeichnung.

Basis	Polyurethan
Farbe	grün
Dichte (25°C)	1,10 g/cm ³
Max. Spaltfüllvermögen	ca. 0,25 mm
Konsistenz	pastös
Ablüftzeit	keine
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +200°C
Lagerstabilität bei Raumtemperatur Druckluft-Kartusche Tube 85g, Kartusche 330 g	24 Monate 5 Jahre

Beständigkeit

MARSTON free Universal-Dichtung ist u. a. beständig gegen alle Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische.

Anwendungsbeispiele

Abdichtung von Motoren und Gehäusen im Automobil- und Motorrad-Industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke, Pumpenbau, Bergbau u.v.a.

Verarbeitungshinweis

Die Dichtflächen mit MARSTON Cleaner reinigen. MARSTON Universal-Dichtung einseitig, bei starken Rautiefen beidseitig auftragen. Danach Teile montieren. Nach 10 Minuten nochmals die Schraubverbindung nachziehen. Keine längere Wartezeit erforderlich!

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Eigenschaften	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Enthält keine Lösungsmittel! ○ Enthält keine Isocyanate! ○ Kein Gefahrgut! ○ Ohne gefährliche Substanzen ○ Dauerplastisch ○ Sehr gute Haftung auf der Dichtfläche 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schnell einsatzbereit ○ Beständig gegen viele Medien ○ Leichte Demontage ○ Bleibt plastisch, keine Rissbildung ○ Keine Ablüftzeit erforderlich
Verpackungseinheiten	Artikelnummer
6 x Tuben à 85 g	MMD.F.T85
12 x Dura-Press à 200 g Automatik-Kartusche	MMD.F.K200
20 x Kartuschen à 330 g	MMD.F.K300
12 x Druckluftkartusche	MMD.F.DL200

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de